



Code produit : 75007A

## EMFIMASTIC SP COLZINC

### DESCRIPTION OU CARACTERISTIQUES

EMFIMASTIC SP COLZINC est un mastic de haut module à base de polymère MS. Ce produit ne contient pas d'isocyanate. Après application, il polymérise avec l'humidité de l'air pour former un joint durable. EMFIMASTIC SP COLZINC présente une adhérence excellente sans primaire sur la plupart des supports ; sa compatibilité est très bonne avec le cuivre, le plomb, l'aluminium prélaqué, l'inox et l'acier galvanisé.

### DOMAINES D'APPLICATION

EMFIMASTIC SP COLZINC est spécialement conçu pour le collage zinc sur zinc (neuf ou vieux), pour la réparation et l'assemblage de gouttières et descentes d'eau pluviales, pour l'étanchéité des bandes de solin ; il assure également l'étanchéité sur des souches de cheminées.

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Couleur	Gris, noir
Densité à 20 °C	1,58 ± 0,05
Coulure (ISO 7390)	< 2 mm
Température d'application	5 à 35 °C
Temps de formation de peau à 23 °C et 50 % HR	20 ± 10 min
Vitesse de réticulation à 23 °C et 50 % HR	> 3 mm par 24 h
Dureté Shore A (ISO 868 - 3 secondes)	45 - 55
Perte de volume (ISO 10563)	< 2 %
Résistance à la température	- 40 à + 100 °C
Résistance aux rayons UV	Excellente
Données spécifiques	Allongement à la rupture (ISO 37) : > 100 % Module à 100 % (ISO 37) : env. 1 MPa Module à la rupture (ISO 37) : > 1,8 MPa

### CONSEIL

Consulter également la  
fiche de données de  
sécurité

## MODE D'EMPLOI

### Encollage :

EMFIMASTIC SP COLZINC s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique sur des supports propres, dégraissés, par des températures comprises entre 5 et 35 °C.

Toutes traces de corps gras, peintures ou revêtements non adhérents devront être systématiquement éliminées.

Après application, chaque joint sera lissé à l'aide d'une spatule humide.

Ce produit doit être utilisé dans les 24 heures qui suivent l'ouverture de la protection de la cartouche sinon le mastic risque de durcir à l'intérieur.

En cas d'application par temps froid, entreposer les cartouches à 20 °C avant utilisation.

### Nettoyage :

Nettoyer les outils avec EMFINET 683, de la méthyléthylcétone ou de l'acétone quand le mastic n'est pas polymérisé. Après polymérisation, une action mécanique est nécessaire.

### Compatibilité :

Peintures en milieu aqueux : oui

Peinture en milieu solvanté : réaliser des essais préalables.

## STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés entre 5 et 25 °C

## CONDITIONNEMENT

Cartouches de 290 ml

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Classé non dangereux.

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation du produit.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.